

ULTRA CHAPISCO

Descrição

Dispersão adesiva líquida, baseada em resinas sintéticas de alto desempenho é um aditivo que proporciona boa aderência das argamassas e chapiscos aos diversos substratos. Além disso, tem ótimas funções de plasticidade, aumentando a resistência ao desgaste, contribui para a impermeabilidade das argamassas e evita a retração. Pode ser usado em áreas internas e externas, incluindo aquelas sujeitas as umidades.

Características

Cor/Aspecto	Branco/Líquido
Composição Química	Copolímero Vinil-Maleato
Viscosidade (Ford nº 23°C)	18 segundos
Densidade	1,01 - 1,03 g/cm ³
Teor de Sólidos	0,15
Valor de pH	7,5 a 10,00

Vantagens

- Proporciona melhor plasticidade para as argamassas;
- Aumenta a resistência das argamassas ao desgaste e impacto;
- Facilita a aplicação do chapisco rolado, reduzindo perdas de material;
- Melhora a aderência das argamassas em substratos do concreto e alvenaria;
- Redução da permeabilidade.

Instruções de Uso

1 - Campos de Utilização

- Chapisco convencional ou rolado (concreto/alvenaria/argamassa ou EPS);
- Ponte de aderência entre argamassas;
- Regularização de pouca espessura onde serão instalados pisos laminados e carpetes de madeira e nylon;
- Adesivo para tintas cimentícias em pó, fixador de caiação e pintura látex;
- Estucagem;
- Plastificante e retardador para gesso.

2 - Preparação da Superfície

As superfícies deverão estar limpas, umedecidas, isentas de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza.

3 - Preparo do Produto

Homogeneizar o produto antes da utilização.

Adicionar a água de amassamento na diluição indicada para cada tipo de aplicação.

4 - Aplicação

Durante aplicação para obter melhores propriedades mecânicas e físicas nas argamassas, é importante ajustar a quantidade de água de amassamento proporcionalmente à adição de aditivo ultra chapisco. Quanto menor a relação água/cimento, melhores serão essas propriedades. As proporções específicas de água e aditivo ultra chapisco variam de acordo com o traço utilizado.

Sugerimos a diluição em água limpa, na proporção de 1:2, uma parte de ultra chapisco e duas partes de água, usar esta solução nas seguintes proporções:

Chapisco comum 0,45%;

Chapisco rolado 0,65%;

Piso 0,45%;

Reparos 0,40%;

Pintura Tipo Caiação 0,33%

As seguintes quantidades devem ser adicionadas na água de amassamento. Os valores estão representados em porcentagem sobre a massa total da argamassa, onde a mesma deve ser composta apenas de areia e cimento.

Observação: Na aplicação não é recomendado o uso de cimento de pega lenta.

CONSUMO APROXIMADO

O consumo em média é de 4 a 5 litros por saco de 50 kg de cimento.

VALIDADE

A partir da data de fabricação, o produto tem validade de 2 ano, desde que seja mantido na embalagem original, em local ventilado, coberto, seco e longe de altas temperaturas.

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso. Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.

Armazenar a embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor. Manter fora do alcance de crianças e animais. Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado.

Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

ATENÇÃO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície está porosa, isenta de pó ou de oleosidade, conforme recomendações da ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas -

Procedimento. Nunca utilizar o produto puro, como tinta.

MEIO AMBIENTE

Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros etc. Realize o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com a legislação vigente do meio ambiental estadual. Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ).

EPI

- Óculos de Segurança;
- Avental de PVC;
- Luvas de Borracha.

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato;
- Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos;
- Procurar auxílio médico;
- Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica;
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

EMBALAGENS

Galão de 3,6 L;

Balde de 18 L;